

Reinigung und Pflege von Fußböden

Erstpflege: Böden mit Mob, Besen oder Staubsauger reinigen. Frühestens 8 Tage nach Fertigstellung der Fußbodenbeschichtung kann nebelfeucht gewischt werden. Erst dann sind Harze, Öle bzw. Wachs ausreichend abgebunden.

Zum nebelfeuchten Wischen 100 bis 150 ml Wischpflege in 8 Liter Wasser geben. **Verwenden Sie keine Neutralreiniger und seifenhaltige Produkte! Auch Mikrofaserwischer sollten keinesfalls verwendet werden, sofern sie nicht explizit für gewachste Parkettoberflächen geeignet sind, andernfalls zerkratzen sie die Wachsoberfläche!**

Auf keinen Fall klar nachwischen! Sobald die Wischpflege-Schicht getrocknet ist, ist der Boden noch staub- und schmutzabweisender. Klares Nachwischen würde diesen Effekt zunichtemachen.

Raumklima: Herrschen in einem Raum starke Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen, so kann es bei Holzböden zu Dehn- und Schrumpfprozessen mit Fugenbildung führen. Um dies zu verhindern, sollte die Raumtemperatur konstant bei etwa 20 – 22° C bleiben. Optimal sind außerdem 50 – 55% Luftfeuchtigkeit.

Leicht strapazierte Flächen (z.B. Wohn- und Schlafzimmer): Böden mit Mob, Besen oder Staubsauger reinigen, danach 100 bis 150 ml Wischpflege in 8 Liter Wasser geben und damit nebelfeucht wischen.

Stark strapazierte Flächen (z.B. Eingangsbereiche und Laufstraßen): Böden nach der Säuberung mit *Complex Ora Holzpflegeöl* beschichten, indem es mit einer Sprühflasche aufgetragen und anschließend mit einem mikrofaser- und fusselfreien, weichen Tuch oder Wischer verteilt wird.

Flecken entfernen: Wasserflecken können Sie entfernen, indem Sie das *Complex Ora Holzpflegeöl* auf einen weichen Lappen geben und die Flecken wegwischen.

Hartnäckige Flecken und kleinere Reparaturen (z.B. von Kratzern und Brandflecken) werden mit Schleifvlies (600er Korn) leicht angeschliffen. Bei Bedarf anschließend leicht Öl oder Wachs ein polieren.

Renovierungspflege: Schmutz- und Staubpartikel aufkehren oder -saugen. Danach 2 – 4 Esslöffel Universalreiniger (keine aggressiven Säuren, Laugen oder Scheuermittel!) in 10 Liter Wischwasser geben und damit den Fußboden gründlich wischen.

Sobald der Boden trocken ist, sollte er mit Hartöl, Hartölwachs oder Holzschutzwachs beschichtet werden.